

Клей GLUTAFIX 64 M

Универсальный водный ПВА-клей для склеивания:

- Коробок из нелакированного картона на машинах (сопловое или дисковое нанесение)
- Изделий из бумаги или картона на конвейерах

Технические данные

Склеиваемые материалы:	нелакированные бумага или картон глянцевая и пергаментная бумаги
Способ нанесения:	сопловый, дисковый, валковый, ручной
Сухой остаток %	46±2
Значение pH	4-5
Вязкость Brookfield RVT 3/20/20 при 20°C:	4000-5000 мПа.с.
Разбавление:	водой
Мойка машины:	водой
Хранение клея:	6 месяцев в герметичной упаковке предохранять от замораживания хранение и транспортировка при t не ниже +5°C НЕ ГОРЮЧ

Рекомендуем проводить предварительные испытания

Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией. Производитель не несет ответственности за поспешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний.

www.tanzor.ru office@tanzor.ru +7 (495) 734-91-67