

**SMART INKS W high gloss - Gold, Silver & Pantone®**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Описание:</u></b>             | Готовые к печати жидкие краски на водной основе для флексографии – Gold и Silver<br><br>Доступные оттенки:<br>Pale gold, Rich pale gold, Rich gold и Silver<br>PANTONE® 871 – PANTONE® 877                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><u>Применение:</u></b>           | Флексо-печать красками на водной основе (узкорулонная)<br><br>Рекомендованный анилокс: 80 – 140 л/см (200-360 л/in)<br>Объем ячеек: 9 – 14 см <sup>3</sup> /м <sup>2</sup><br>Скорость: 80 – 120 м/мин                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b><u>Характеристики:</u></b>       | Вязкость (воронка Ford 4, 23°C): 30 – 35 с<br>Для регулирования вязкости можно добавить воду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><u>Советы по применению:</u></b> | Тщательно перемешать перед применением<br>Для уменьшения пенообразования: <ul style="list-style-type: none"><li>• Слегка снизить вязкость добавлением воды</li><li>• Добавить 0,5 – 1% пеногасителя <b><u>Antifoaming W 4191</u></b></li></ul><br>Для изменения времени высыхания добавить до 4% (максимальное значение): <ul style="list-style-type: none"><li>• Дипропиленгликоль (DPG) для снижения скорости</li><li>• Изопропиловый спирт (IPA) для увеличения скорости</li></ul> |
| <b><u>Подложки:</u></b>             | Мелованная бумага и картон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><u>Очистка оборудования:</u></b> | Вода или вода + моющее средство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b><u>Срок годности:</u></b>        | 6 месяцев в пластиковом контейнере                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>Условия хранения:</u></b>     | Хранить при температуре 15 – 25°C. Очень чувствительны к низким температурам. Избегать попадания прямых солнечных лучей, замораживания и перегрева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b><u>Упаковка:</u></b>             | 5 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Рекомендуем проводить предварительные испытания**

Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией. Производитель не несет ответственности за поспешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний.  
www.tanzor.ru office@tanzor.ru +7 (495) 734-91-67