

АКВАЛАК WB 648 FOOD BAR

Описание материала:

Глянцевый водный лак, обладающий барьерными свойствами по отношению к пищевым жирам и маслам. Предназначен для печати пищевой упаковки, включая упаковку для прямого контакта с пищевыми продуктами.

Физические характеристики:

Точка воспламенения:	> 100°C
Вязкость (20°C):	25±5 (DIN-4)
Сухой остаток:	45±5%
Значение pH:	8,1±0,2
Глянец (60°):	> 50
Стойкость к истиранию:	Высокая
Горячее тиснение:	Требуется тестирование
Склейка (специальным клеем):	Да
Устойчивость к замораживанию:	Требуется тестирование

Особые свойства материала:

- Высокие барьерные свойства по отношению к пищевым жирам (жиростойкость)
- Подходит для прямого контакта с пищевыми продуктами

Тип основы:

Бумага	*	*** подходит идеально
Картон	***	** - подходит
Невпитывающие основы ¹	x	* - нужны предварительные испытания
Подготовленные невпитывающие основы ¹	x	x не предназначен

¹Этикеточная бумага, ламинированный картон и синтетические основы (PP, PE, PVC, OPP и др.)

Работа с материалом:

Оборудование: Лакировальная секция офсетной печатной машины.

Рекомендуемый слой лака: Для обеспечения барьерных свойств рекомендуется нанесение слоем не менее 6-8 г/м² «по сухому» (анилокс объемом не менее 20 см³/м²) для высококомелованных основ.

Для слабомелованных или пористых основ рекомендуется двукратное нанесение слоем не менее 6-8 г/м² «по сухому» каждого слоя с промежуточной сушкой или предварительное праймирование основы водно-дисперсионным грунтом, подходящим для печати пищевой упаковки. Показатель сильно зависит от впитывающей способности запечатываемой основы. Для получения надёжных барьерных свойств покрытия важно нанести достаточный слой лака, чтобы равномерно закрыть поры основы для исключения проникновения компонентов пищевых продуктов через незакрытые участки в основу.

Обращаем ваше внимание, что барьерные покрытия должны быть протестированы на соответствие требованиям заказчика в условиях предполагаемого использования.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАК СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ!

Версия от 15.09.2019

Рекомендуем проводить предварительные испытания

Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией. Производитель не несет ответственности за поспешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний.

www.tanzor.ru office@tanzor.ru +7 (495) 734-91-67

**ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОДНОДИСПЕРСИОННЫХ ЛАКОВ**

Рабочая вязкость: Разбавление лака	Как при поставке. Водой не более 2%.
Сушка лака:	Обдув горячим воздухом 50-60°C. Температура в слое не должна превышать 35°C.
Очистка оборудования:	Жидкий лак – теплая вода. Засохший – этилацетат и другие растворители.
Лак и печатные краски:	Не рекомендуется лакирование красок на основе следующих нестойких пигментов: Тёплый красный, Родами новый, Пурпурный, Фиолетовый, Синий Рефлекс, Синий 072. В этом случае необходимо использовать специальные стойкие цвета.

Следует проводить предварительные испытания!

Экология и безопасность:	При наличии особых требований соответствия экологическим/пищевым стандартам обратитесь к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией.
Хранение лака:	Рекомендуем хранить лаки при температуре 18-22°C. Срок хранения: 12 месяцев в герметичной упаковке.
Особые меры предосторожности:	Все работы проводить в вентилируемом помещении. За более подробной информацией обращайтесь к листу безопасности MSDS

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАК СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ!**Примечания**

- Вся представленная в данном техническом листе информация, включая рекомендации по применению, основана на наших текущих знаниях и опыте.
- Информация о технических характеристиках (таких как угол скольжения или реактивность) основана на результатах тестов в лабораторных условиях, значения этих величин на практике могут быть другими.
- Этот документ предоставлен исключительно в информационных целях и не освобождает пользователей от проведения собственных тестов и испытаний.
- Мы оставляем за собой право изменять характеристики продукта в соответствии с новейшими требованиями технического прогресса, поправками и дополнениями к спискам запрещенного сырья. Эти изменения не ухудшают технические характеристики продукта.

Версия от 15.09.2020

Рекомендуем проводить предварительные испытания

Информация, содержащаяся в техническом листе, достоверна и основана на нашем опыте работы с данным материалом. Вы всегда можете обратиться к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией. Производитель не несет ответственности за поспешные решения, принятые без лабораторных тестов и предварительных испытаний.

www.tanzor.ru office@tanzor.ru +7 (495) 734-91-67